

Verarbeitungsinformationen für DTF-Transfers.

Damit du das Beste aus deinen DTF-Transfers herausholst, haben wir dir hier alle wichtigen Verarbeitungshinweise zusammengestellt – für optimale Haltbarkeit und maximale Farbbrillanz.

✓ 1. Voraussetzungen & Vorbereitung

- **Presse:** Verwende ausschließlich eine Transferpresse (kein Bügeleisen).
- **Textilien:** Baumwolle, Polyester, Mischgewebe, Softshell, etc. – geeignet für helle & dunkle Stoffe.
- **Vor dem Pressen:**
 - Textil kurz vorpressen (5–10 Sek.) zur Feuchtigkeits- und Faltenentfernung.
 - Achte auf saubere, fusselfreie Oberflächen.



2. Presstemperatur

Schritt	Temperatur	Zeit	Druck	Anmerkung
Transfer	140-150°C	10-15 Sek.	Mittel bis Hoch	Träger kalt abziehen
Nachpressen	140-150°C	5-10 Sek.	Mittel	mit Backpapier/Teflonfolie


Hinweis: Die exakten Einstellungen können je nach Textil & Presse leicht variieren.
Bitte teste bei neuen Materialien immer vorab!

✗ 3. Fehler vermeiden

- Kein zu schwacher Druck -> Transfer haftet nicht sauber
- Träger zu früh abgezogen -> Druck reißt oder splittert.
- Textil war feucht -> Klebkraft & Haltbarkeit leiden.
- Keine Schutzfolie (Backpapier/Teflonfolie) -> Glanzstellen möglich.



4. Waschen & Pflege



Bei 60° waschen




Nicht über den
Druck bügeln



Nicht chemisch
reinigen



Nicht bleichen



Nicht trocknen

✓ 5. Lagerung von Transfers

- Trocken, staubfrei & lichtgeschützt lagern
- Ideal: Zwischen 15-25°C, nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit
- Transfers sind i.d.R. 6-12 Monate haltbar

